



ЭКСТЕРКОНТ LP54 W

ГРУНТ БЕЛЫЙ КВАРЦЕВЫЙ

- ВЫСОКАЯ ПАРПРОПРНИЦАЕМОСТЬ
- ЗАЩИТА ОТ ПРОДИРОВ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ
- УВЕЛИЧЕНИЕ КРОУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
- ПОВЫШЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ С ДЕКОРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОВ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт белый кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Максимальная фракция	0,315 мм
Плотность	1,45 кг/дц ³
Расход	250-300 г/м ²
Время высыхания	1,5-2 часа
Морозостойкость при хранении	5 циклов
Температура эксплуатации	-50°C ...+65°C
Температура при нанесении	+5°C ...+30°C
Температура хранения	не ниже +5°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	15 кг

цвет: БЕЛЫЙ	250-300 мл/м ²	макс. фракция Ø 0,315 мм		ВЫСЫХАНИЕ 1,5-2 час
-----------------------	------------------------------	--------------------------------	--	---------------------------

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Цементные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ. Базовые штукатурно-клеевые составы СФТК ОСНОВИТ.

СВОЙСТВА

- Снижает впитывающую способность основания, облегчая равномерность высыхания наносимых материалов и, соответственно, предотвращая образование трещин.
- Предотвращает просвечивания цвета основания через декоративное покрытие.
- Увеличивает сцепление декоративного покрытия с основанием, препятствуя появлению продигов и сползания со стены.
- Высокая паропроницаемость позволяет основанию «дышать», препятствуя скапливанию влаги в конструкции, оказывающей отрицательное воздействие на конструкцию.
- Способствует увеличению прочности наносимых в дальнейшем материалов.
- Обладает кроущей способностью, снижает расход наносимых декоративных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, мелкие отслаивающиеся частицы и другие загрязнения.

Проведение работ

Грунт белый кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W наносится кистью или щеткой на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. Перед применением перемешать грунтовку в заводской таре. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1,5-2 часа). Для удобства нанесения грунтовку можно разбавить чистой водой, но не более чем на 5 %. Грунтовка может быть отколерована в цвет декоративного покрытия.

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

Ограничения

Грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.

